

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Carta a superficie naturale, fabbricata con il 100% di cellulosa E.C.F. di legno proveniente da boschi, i cui responsabili attuano i principi e le misure per garantire una gestione sostenibile delle foreste. Il prodotto è Acid Free, con riserva alcalina, a garanzia di lunga conservazione. Carta conforme alla norma ISO 9706. Ottimo grado di bianco. Qualità buona. Eccellenti prestazioni per grandi volumi. Idonea per fotocopie, stampa laser, ink-jet e fax a carta naturale.

Uncoated paper, made with 100% of bleached pulp E.C.F. manufactured from trees, whose producers comply with methods and policy to guarantee a sustainable management of forest. The product is Acid Free, with alkaline reserve, complying with the ISO regulation 9706. Optimum grade of white. Good quality. Excellent performances for large quantities. Suitable for photocopying, laser print, ink-jet and faxing.

CONNOTAZIONI FEATURES



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

CARATTERISTICHE PROPERTIES	METODOLOGIA METHOD	TARGET	MIN.	MAX.
Umidità assoluta Moisture Content (%)	UNI EN 20287 E.d.P.	4,5	4,2	4,8
Grammatura Grammage (g/m ²)	UNI EN ISO 536 I.O. 10 P44 004	80	78	82
Spessore Thickness (microns)	UNI EN 20534 I.O. 10 P44 005	102	96	108
C.I.E. Whiteness	ISO 11475 I.O. 10 P44 006	147	144	150
Opacità Opacity (%)	ISO 11475 I.O. 10 P44 006		91	
Ruvidità (Bendtsen) Roughness (Bendtsen) (mL/1')	ISO 8791/2 I.O. 10 P44 007	200	100	300